

WERKPRÜFZEUGNIS DIN EN 10204 2.2

LAURAMID® TYP B

Lauramid® Typ B ist ein aus reinem Laurinlactam durch Lactamguss hergestelltes hochmolekulares, hochkristallines Polyamid 12. Die niedrigviskose Schmelze wird drucklos in eine Form gegossen und dort auspolymerisiert. Verfahrenstechnisch ist die Verarbeitung von Regeneraten ausgeschlossen.

EIGENSCHAFT	PRÜFVORSCHRIFT	WERT	EINHEIT
Dichte	DIN EN ISO 1183	1.025	kg/m ³
Streckspannung	DIN EN ISO 527	56-62	Mpa
Streckdehnung	DIN EN ISO 527	7-11	%
Bruchfestigkeit	DIN EN ISO 527	37-50	Mpa
Bruchdehnung	DIN EN ISO 527	15-22	%
Zug-E-Modul	DIN EN ISO 527	2000-2400	Mpa
Druck-E-Modul	DIN EN ISO 604	1600-2000	Mpa
Duckfestigkeit	DIN EN ISO 604	54-58	Mpa
Wasseraufnahme (bei Wassereinlagerung)	DIN EN ISO 62	1.4	%
Vicat B 50	DIN EN ISO 306	185-191	°C
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	DIN EN ISO 179	(+23 °C)	5-12
		(-30 °C)	4-9
Richtwerte gültig für Lauramid® naturfarben und schwarz. Prüfkörper spangebend aus Halbzeug, luftfeucht.			

Lauramid® Typ B zeichnet sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme, eine gute Hydrolysebeständigkeit, eine sehr gute Maßhaltigkeit, Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit sowie ein hervorragendes Kriechverhalten aus.

Anwendungsbeispiele: Zahn-, Schnecken- und Kettenräder, Lauf-, Trag- und Führungsrollen, Gleitlager, Propeller, Cleaner- und Pumpenteile, Kurvenscheiben, Dichtungen.

Herstellerspezifische Besonderheiten: Gegossene Teile der Firma Handtmann Elteka unterliegen einer Röntgenkontrolle.

Albert Handtmann Elteka GmbH & Co. KG

Marco Baisch B.Sc.
Hubertus-Liebrecht-Straße 21
88400 Biberach
Deutschland
Tel.: +49 7351 342-7136
Fax: +49 7351 342-7159
marco.baisch@handtmann.de
www.handtmann.de/Kunststofftechnik